

Roccia



Farbvielfalt in 6 Farbtönen

corda
sandos
rosso
marmos
grigio
nero



1 Flächen- Format

30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R10/A



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Reliefstarke Felsstruktur. Ströher-Evergreen und -Klassiker.



30 x 30 cm Roccia rosso und Roccia sandos Florentinerstufe

Zeitlos, zuverlässig: typisch Roccia. Funktionaler Balkonbelag als Gattungsbegriff für „Outdoor-Keramik“.

Jede Erfolgsgeschichte wird von einem Phänomen gesteuert. Dem Glück, mit der richtigen Idee und deren professioneller Umsetzung nicht nur einmal genau den Zeitgeist zu treffen.

Dieser Klassiker verwirklicht eine Idee, die ganz zeitlos auf dem Zeitgeist sitzt. Mediterrane Oberflächenstruktur wird mit den Produktvorteilen echter Grobkeramik kombiniert. Frostsicherheit und Formteilvielfalt mit reliefstarker Felsstruktur. Sommerflair wird winterfest, und das Winterfeste erhält ein Sommerflair. Für außen und für innen.

Roccia

Farben



1372 marmos



1317 corda



1376 grigio



1313 sandos



1386 nero



1328 rosso



Frost-
sicher



Ströher
Hartglasur



Formteil-
Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI5
Abriebfest



R10/A
Trittsicher



Norm-
gerecht



Dekor-
Vielfalt



Chemikalien-
fest



Glut- und
feuerfest



Anti-
statisch



30 x 30 cm Roccia marmos mit Florentinerstufen

Roccia Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision



Extrudierte
Steinzeugfliese



Treppenstufe



Loftschenkel ²⁾



Florentiner
Stufenplatte ^{2) 3)}



Florentiner
Eckstufe ^{2) 3)}



Sockel


Nennmaß in cm	30 x 30		30		30		30		30		30	
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10		294 x 300 x 10		294 x 175 x 52 x 10		294 x 340 x 12		345 x 345 x 12		294 x 70 x 10	
Trittsicherheit	R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		-	
Beanspruchungsgruppe	5		5		5		5		5		-	
Kantenausführung	Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante	
Farbe	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel
1317 corda		95015-008		95015-043		95015-022		95015-063		95015-071		95015-103
1386 nero	10	95015-015	66	95015-044		95015-023	95	95015-064	105	95015-072	55	95015-104
1376 grigio		95015-013		95015-045		95015-024		95015-065		95015-073		95015-105
1372 marmos		95015-011		95015-046	675	95015-025		95015-066		95015-074		95015-106
1328 rosso	8	95015-014	65	95015-047		95015-026	94	95015-067	104	95015-075	54	95015-107
1313 sandos		95015-010		95015-048		95015-027		95015-068		95015-076		95015-108
1391 Octagon												
1394 Bordüre 12												
Stück	kg	1,706	1,727		1,526		3,006		4,372		0,421	
Paket	Stück	11	10		6		4		1		16	
	m²/lm	1,000	3,030		1,818		1,212		-		4,848	
	kg	18,766	17,270		9,156		12,024		4,372		6,736	
Palette	Stück	572	520		192		160		78		2.880	
	m²/lm	52,000	157,576		58,182		48,485		-		872,727	
	kg	976	898		293		481		341		1.212	
	Paket	52	52		32		40		78		180	
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000	3,300		3,300		3,300		-		3,300	
	kg	18,766	5,699		5,036		9,920		-		1,389	
Palettenrabatt	ja		ja		ja		ja		nein		nein	
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-		ja/ja		ja/ja		ja/nein		ja/nein		ja/ja	



95015-158
Motiv Octagon



95015-166
Roccia Dreieck marmos



95015-169
Roccia Bordüre 12

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.

Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Florentinerstufe und Florentinereckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Setzecke		 Stufensockel links		 Stufensockel rechts		 Motiv Octagon		 Randplatte		 Roccia Dreieck marmos		 Roccia Bordüre 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	25	-	25	-
157 x 52 x 52 x 10	-	294 x 70 x 10	-	294 x 70 x 10	-	Ø 715	-	894 x 894 x 10	-	240 x 125 x 10	-	240 x 85 x 10	-
-	-	-	-	-	-	R 10/A	-	R 10/A	-	R 10/A	-	R 10/A	-
-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5	-	5	-
kalibriert	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel
80	95015-149	1225	95015-109	1225	95015-115			1232	95015-160	80	95015-166		
	95015-150		95015-110		95015-116				95015-161				
	95015-151		95015-111		95015-117				95015-162				
78	95015-152	122	95015-112	122	95015-118				95015-163				
	95015-153		95015-113		95015-119				95015-164				
	95015-155		95015-114		95015-120				95015-165				
						1231	95015-158					89	95015-169
0,400		0,682		0,682		7,600		8,000		0,260		0,300	
2		8		8		1		1		1		1	
-		-		-		-		-		-		0,250	
0,800		5,456		5,456		7,600		8,000		0,260		0,300	
1,704		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		-	
682		-		-		-		-		-		-	
852		-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-		4,000	
-		-		-		-		-		-		1,200	
nein		nein		nein		nein		nein		nein		nein	
ja/nein		ja/nein		ja/nein		ja/nein		ja/nein		ja/nein		ja/nein	

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

 Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

 Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻³ K⁻¹

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A_{1FL}

 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10