


Gravel Blend



Produktvideo
auf YouTube ansehen.



in 5 Farbtönen

beige
grey
brown
taupe
black



**2 Flächen-
Formate**

30 x 60 cm (kalibriert)
30 x 30 cm



**Trittsicher
und rutschfest**

R10/A



**Formteil-
vielfalt**

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



**Bewährte
Frostbeständigkeit**

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



**Outdoor
Funktionskeramik**

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Feinkörnige Matrix. Grobkeramische Pflegeleichtigkeit.



30 x 60 cm Gravel Blend beige mit Loftschengel

Rundgekullerter Kiesel. Stranggezogener Scherben. Für Archaik und Funktion.

Es ist die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrmillionen zu einem festen Gestein gebildet hat.

Gravel Blend wird durch den Produktionsprozess des Extrudierens aus fechtem Rohthon als sehr widerstandsfähige Keramik hergestellt. Mit modernster „State of the art“-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.

Gravel Blend

Farben



3615 beige



3675 grey



3648 taupe



3687 black



3644 brown



Frost-
sicher



Ströher
Hartglasur



Formteil-
Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R10/A
Trittsicher



Norm-
gerecht



Dekor-
Vielfalt



Chemikalien-
fest



Glut- und
feuerfest




Anti-
statisch

Gravel Blend Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision



							
Extrudierte Steinzeugfliese		Extrudierte Steinzeugfliese	Loftschenkel ²⁾	Loftstufe ^{2) 3)}	Lofteckstufe ^{2) 3)}	Sockel	Setzecke
Nennmaß in cm	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	294 x 594 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	-	-
Kantenausführung	Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 3615 beige	12 95040-002	414 95040-007	675 95040-012	967 95040-022	113 95040-027	55 95040-037	80 95040-042
 3644 brown	95040-003	95040-008	95040-013	95040-023	95040-028	95040-038	95040-043
 3675 grey	95040-004	95040-009	95040-014	95040-024	95040-029	95040-039	95040-044
 3687 black ⁴⁾	95040-005	95040-010	95040-015	95040-025	95040-030	95040-040	95040-045
 3648 taupe	95040-006	95040-011	95040-016	95040-026	95040-031	95040-041	95040-046
Stück kg	1,706	3,754	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400
Paket	Stück	11	6	6	4	1	16
	m²/lm	1,000	1,091	1,818	1,212	-	4,848
	kg	18,766	22,524	9,156	10,960	3,718	6,736
Palette	Stück	572	240	192	100	78	2,880
	m²/lm	52,000	43,636	58,182	30,303	-	872,727
	kg	976	901	293	274	290	1,212
	Paket	52	40	32	25	78	180
	852						
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000	5,500	3,300	3,300	-	3,300
	kg	18,766	20,647	5,036	9,042	-	1,389
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

⁴⁾ = Die Farbe 3687 black erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

 Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

 Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 3687 black erreicht die Abriebgruppe 4.

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻³ K⁻¹

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10